

BT 01X5C

Cumple Norma:

EXENTO DE METALES PESADOS TOXICOS

REVISION: 01/2013

Anticorrosivo Alquidico

Secado Rápido QCIH



Anticorrosivo Alquidico base solvente formulado con resinas alquidicas y pigmento anticorrosivo libre de Plomo y Cromo. Anticorrosivo Tipo ASIMET.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Anticorrosivo alquidico base solvente.

USO RECOMENDADO

Protección de estructuras de acero en general que estarán expuestas a ambientes de baja a mediana agresividad atmosférica. El producto debe ser cubierto con una capa de terminación apropiada al medio de exposición.

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR	Rojo, Ocre, Gris y blanco.	
BRILLO	Mate	
SOLIDOS POR VOLUMEN	50% ± 2	Puede variar según color
PESO ESPECÍFICO	1,30 ± 0,05 g/ml	
PUNTO DE INFLAMACION	25°C	
RENDIMIENTO TEÓRICO	9,9 m ² /l	
ESPESOR HUMEDO	100 µm	
ESPESOR SECO	50 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 100 µm	25°C	
CONDICIONES AMBIENTALES	Tacto	45 minutos
	Manipulación	3 Horas
	Completo	24 Horas
	Repintado	3h mín. 5 días máx.
	Temperatura	Deberá estar entre 5 a 40°C
CONDICIONES AMBIENTALES	Humedad Relativa	Entre 30 a 85%
	Punto de Rocío	Mínimo 3° C bajo la temperatura del sustrato
	Diluyente	Sintético Renner
DATOS DE APLICACIÓN	Brocha	Diluir hasta un 15% en volumen con el diluyente recomendado.
	Rodillo	Diluir hasta un 15% en volumen con el diluyente recomendado. Utilizar rodillo resistente a solventes, de chiporro de pelo corto para evitar problemas durante la aplicación.
DATOS DE APLICACIÓN	Pistola convencional	Diluir hasta un 20% en volumen con el diluyente recomendado.
	AirLess	Diluir hasta un 10% en volumen con el diluyente recomendado. Utilizar boquillas de tamaño entre 19 a 25 y presión en la bomba entre 140 e 175 kgf/cm ² (2000 a 2500 psi).

La superficie debe encontrarse libre de polvo, grasas, aceite y cualquier producto que dificulte la adherencia de la pintura.

Preparación de la Superficie

Se recomienda como mínima preparación una limpieza manual motriz según norma SSPC SP3.

Terminación recomendada Esmalte secado rápido

EMBALAGE

Producto disponible en: galón con 3,785 litros, balde con 19,0 litros .

TIEMPO DE VIDA UTIL

6 meses a contar de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU

1263

NÚMERO DE RIESGO

33

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con espesor aplicado, método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales.
2. Los valores informados para los ensayos de peso específico y viscosidad fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 20°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores sufren naturalmente alteraciones significativas.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para su salud y provocar fuego o una explosión. No lo use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños o lesiones.
 2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes cerrados, con buena ventilación y a una temperatura máxima de 40°C. No exponer directamente a los rayos solares.
 3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Mantenga alejado de llamas y chispas.
 4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante a aplicación y el tiempo de secado.
 5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras. No comer ni beber dentro del local da aplicación. Mantener alejado del contacto con de niños y animales.
-

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y limpiar con jabón neutro.
2. Contacto con la ropa: Retirar las ropas sucias y lavarlas.
3. Derrames: Aislar el área y no fumar. En caso que el derrame sea grande y en área confinada, utilice protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Contener el derrame con arena y transferir el líquido y el sólido de contención en embalajes separados, a fin de proceder con su descarte según legislación vigente.
4. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con agua en forma de neblina. Apagar el fuego con extintores de CO₂, espuma o polvo químico.
5. Salpicadura a los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (por un mínimo 10 minutos) y recurra a atención médica de inmediato.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - hoja de datos de seguridad del producto químico.
