

BARNIZ MARINO SINTELACK

Descripción del Producto

Producto formulado a base de resinas alquídicas y aditivos especiales, que confieren a la película una gran resistencia al exterior, en especial para ambientes marinos.

El producto de terminación brillante.

Colores

Natural, Alerce, Castaño Maple, Cerezo, Chocolate

Usos

- Protección de maderas interiores y exteriores.

Ventajas del Material

- Resistencia a la intemperie y luz solar.
- Alto brillo.

Aplicación

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Agite bien antes de usar.

Puede diluirse con aguarrás.

PREPARACIÓN DE LA MADERA:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Libre de polvo y grasa u otro contaminante.

CODIGO

SB.0304.XXXXCL

DILUYENTE

Aguarrás

PESO ESPECIFICO

$0.900 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$ a 20°C.

RENDIMIENTO TEORICO

40 - 45 m²/gal/ mano. Dependiendo del sustrato y sistema de aplicación utilizado.

SECADO

Al tacto : 6-8 horas

Entre manos: 12-18 horas

Completo: 48 horas

PERIODO DE ALMACENAJE

Hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

BARNIZ MARINO SINTELACK

APLICACIÓN:

Aplicar el producto a temperatura ambiental entre 10 - 40°C y 40 - 80% humedad relativa.

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo y pistola.

Se recomienda dar entre 2 y 3 manos de producto.

Nota: secado entre manos de 12 horas.

Dar una lijada suave entre manos.

REPINTADO:

Lijar y remover toda la pintura y residuos.

Aplicar siguiendo las instrucciones de aplicación.

Observaciones

- *Tome todas las precauciones necesarias en su almacenamiento y aplicación. Almacene entre 10 y 40°C.*
- *La aplicación debe hacerse en lugares frescos y ventilados.*
- *Se recomienda evaluar y aprobar el uso del producto en cada caso particular de acuerdo con sus procesos y sustratos.*
- *Para garantizar la durabilidad del producto, aguarde dos semanas para la limpieza de la superficie. Limpiar con un paño levemente humedecido en agua.*
- *El rendimiento es variable, dependiendo del sustrato y sistema de aplicación utilizado.*

Nota

Las informaciones presentes en este documento son de carácter restricto, aplicase solamente a muestras ensayadas en nuestro laboratorio. Algunas variaciones derivadas de equipos, condiciones climáticas, condiciones del sustrato, aplicador, preparación del producto, etc. podrán ocurrir en la línea de producción para más esclarecimientos solicitamos entre en contacto con el departamento técnico de Renner Sayerlack Chile S.A.