

Producto base solvente formulado con resinas acrílicas , pigmentos y aditivos especiales que ofrece una excelente terminación en esquemas de pintado de pisos de hormigón. Producto recomendado como sello o matapolvo en el pintado de pisos de mediana agresividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Esmalte Acrílico base solvente.

USO RECOMENDADO

Matapolvo en pisos de hormigón

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR	variedad de colores	
BRILLO	Brillante	
SOLIDOS POR PESO	25 - 30%	Conforme ISO 3233 (Puede variar según color)
PESO ESPECÍFICO	1,0 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475 (Puede variar según color)
PUNTO DE INFLAMACION	25°C	
RENDIMIENTO TEÓRICO	4,6 m ² /l	
ESPESOR HUMEDO	150 µm	
ESPESOR SECO	75 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 75 µm		25°C

	Mínimo	Máximo
Tacto		45 min
Manipulación		3 h
Completo		2 días
Repintado		3 h

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura	Deberá estar entre 5 a 30°C
	Humedad Relativa	Entre 30 a 85%
	Punto de Rocío	Mínimo 3°C bajo la temperatura del sustrato
	Diluyente	Acrílico Renner

	Brocha	Diluir hasta un 10%. Método recomendado solamente para retoques y refuerzos.
--	---------------	--

	Rodillo	Diluir hasta un 10% en volumen con el diluyente recomendado. Utilizar rodillo resistente a solventes, de chiporro de pelo corto para evitar problemas durante la aplicación.
--	----------------	--

DATOS DE APLICACIÓN	Pistola convencional	Diluir hasta un 20% en volumen con el diluyente recomendado. Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización 3,0 a 4,0 kgf/cm ² (40 a 60 psi). Para uso de tanque regular a presión interna entre 0,75 e 1,0 kgf/cm ² (10 a 15 psi).
----------------------------	-----------------------------	---

	AirLess	Diluir hasta un 20% en volumen con el diluyente recomendado. Utilizar boquillas de tamaño entre 19 a 25 y presión en la bomba entre 140 e 175 kgf/cm ² (2000 a 2500 psi).
--	----------------	--

Primer recomendado Producto recomendado para ser aplicado directo al hormigón.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Pintura ya existente Al aplicar sobre primer considerar los tiempos mínimos y máximos de repintado que se señalan en las Fichas Técnicas, de todas maneras la superficie del primer debe estar libre de humedad y exenta de grasas, polvo y todo tipo de suciedad.

EMBALAJE

Producto disponible en: galón con 3,785 litros, balde con 19,0 litros .

TIEMPO DE VIDA UTIL

6 meses a contar de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU

1263

NÚMERO DE RIESGO

30

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el método y técnica de aplicación, tipo y características de la superficie y condiciones ambientales.
 2. Los valores informados para los ensayos de peso específico y viscosidad fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 20°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores sufren naturalmente alteraciones significativas.
-

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para su salud y provocar fuego o una explosión. No lo use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños o lesiones.
 2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes cerrados, con buena ventilación y a una temperatura máxima de 40°C. No exponer directamente a los rayos solares.
 3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Mantenga alejado de llamas y chispas.
 4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante la aplicación y el tiempo de secado.
 5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras. No comer ni beber dentro del local de aplicación. Mantener alejado del contacto de niños y animales.
-

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y limpiar con jabón neutro.
2. Contacto con la ropa: Retirar las ropas sucias y lavarlas.
3. Derrames: Aislar el área y no fumar. En caso que el derrame sea grande y en área confinada, utilice protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Contener el derrame con arena y transferir el líquido y el sólido de contención en embalajes separados, a fin de proceder con su descarte según legislación vigente.
4. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con agua en forma de neblina. Apagar el fuego con extintores de CO₂, espuma o polvo químico.
5. Salpicadura a los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (por un mínimo 10 minutos) y recurra a atención médica de inmediato.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - hoja de datos de seguridad del producto químico.
