



Producto base solvente formulado con resinas acrílicas de alta resistencia a la abrasión, con excelente adherencia sobre concreto y asfalto, de gran durabilidad y visibilidad, recomendable como pintura de alto tráfico. No posee perlas en su formulación. Para obtener una retroreflección se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON, mínimo 200 gramos por metro cuadrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Pintura Acrílica base solvente de Alto Tráfico sin Perlas incorporadas.

USO RECOMENDADO

Para la demarcación de señalización de tráfico sobre superficies de concreto y asfaltos en la vía pública, también para la demarcación de áreas de circulación, puertos y zonas de seguridad en industrias.

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR	Varios	
BRILLO	Mate	
SOLIDOS POR VOLUMEN	65% ± 2	Conforme ISO 3233 (Puede variar según color)
PESO ESPECÍFICO	1,30 ± 0,02 g/ml	Conforme ASTM D 1475 (Puede variar según color)
PUNTO DE INFLAMACION	23°C	
RENDIMIENTO TEÓRICO	2,6 m ² /l	
ESPESOR HUMEDO	385 µm	
ESPESOR SECO	250 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 225 µm		22°C

	Mínimo	Máximo
Tacto		15 min
Duro		30 min
Apto transito		30 min

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura	Deberá estar entre 15 a 30°C
	Humedad Relativa	Entre 30 a 80%
	Punto de Rocío	Mínimo 3°C bajo la temperatura del sustrato
	Diluyente	Trafico Renner

DATOS DE APLICACIÓN	Brocha	Diluir no mas allá de un 3%. El producto NO tiene perlas incorporadas. Para obtener una retroreflección se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada.
----------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE APLICACIÓN	Rodillo	Diluir no mas allá de un 3%. El producto NO tiene perlas incorporadas. Para obtener una retroreflección se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada.
----------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE APLICACIÓN	Pistola convencional	Diluir no mas allá de un 5%. El producto NO tiene perlas incorporadas. Para obtener una retroreflección se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada.
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Asfaltos	La superficie a aplicar debe estar libre de cualquier contaminante, polvo, grasa, pintura suelta, etc. Se puede aplicar directamente sobre el Asfalto.
PREPARACION DE SUPERFICIE	Hormigón	La superficie a aplicar debe estar libre de cualquier contaminante, polvo, grasa, pintura suelta, etc. Aplicar sobre hormigón Sello acrílico y posteriormente la Pintura Acrílica Tráfico Reflectante. Para concretos afinados con helicóptero se recomienda realizar un tratamiento abrasivo para dar rugosidad y mejorar la adherencia.

EMBALAJE	Producto disponible en: galón con 3,785 litros, balde con 19,0 litros .
TIEMPO DE VIDA UTIL	6 meses a contar de la fecha de fabricación.
NÚMERO ONU	1263
NÚMERO DE RIESGO	30

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el método y técnica de aplicación, tipo y características de la superficie y condiciones ambientales.
 2. Los valores informados para los ensayos de peso específico y viscosidad fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 20°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores sufren naturalmente alteraciones significativas.
-

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para su salud y provocar fuego o una explosión. No lo use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños o lesiones.
 2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes cerrados, con buena ventilación y a una temperatura máxima de 40°C. No exponer directamente a los rayos solares.
 3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Mantenga alejado de llamas y chispas.
 4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante la aplicación y el tiempo de secado.
 5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras. No comer ni beber dentro del local de aplicación. Mantener alejado del contacto de niños y animales.
-



EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y limpiar con jabón neutro.
2. Contacto con la ropa: Retirar las ropas sucias y lavarlas.
3. Derrames: Aislar el área y no fumar. En caso que el derrame sea grande y en área confinada, utilice protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Contener el derrame con arena y transferir el líquido y el sólido de contención en embalajes separados, a fin de proceder con su descarte según legislación vigente.
4. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con agua en forma de neblina. Apagar el fuego con extintores de CO₂, espuma o polvo químico.
5. Salpicadura a los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (por un mínimo 10 minutos) y recurra a atención médica de inmediato.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - hoja de datos de seguridad del producto químico.
