

Producto base solvente formulado con resinas acrílicas de alta resistencia a la abrasión, con excelente adherencia sobre concreto y asfalto, de gran durabilidad y visibilidad, recomendable como pintura de alto tráfico. En su formulación tiene perlas reflectantes tipo Premix. Para obtener una retroreflección inmediata se debe realizar un sembrado de perlas tipo DROP-ON, aproximadamente 200 gramos por metro cuadrado .

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

##### TIPO

Pintura Acrílica base solvente de Alto Tráfico.

##### USO RECOMENDADO

Para la demarcación de señalización de tráfico sobre superficies de concreto y asfalto en la vía pública, también para la demarcación de áreas de circulación puertos y zonas de seguridad en industrias.

#### INFORMACIONES TÉCNICAS

|                                    |                       |                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| COLOR                              | Blanco y Amarillo     |                                                 |
| BRILLO                             | Mate                  |                                                 |
| SOLIDOS POR VOLUMEN                | 65% $\pm$ 2           | Conforme ISO 3233 (Puede variar según color)    |
| PESO ESPECÍFICO                    | 1,60 $\pm$ 0,02 g/ml  | Conforme ASTM D 1475 (Puede variar según color) |
| PUNTO DE INFLAMACION               | 23°C                  |                                                 |
| RENDIMIENTO TEÓRICO                | 2,5 m <sup>2</sup> /l |                                                 |
| ESPESOR HUMEDO                     | 385 $\mu$ m           |                                                 |
| ESPESOR SECO                       | 250 $\mu$ m           |                                                 |
| TIEMPO DE SECADO, para 225 $\mu$ m | 22°C                  |                                                 |

|                         |                      | Mínimo                                                                                                                                                                                     | Máximo |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                         |                      | Tacto                                                                                                                                                                                      | 15 min |
| CONDICIONES AMBIENTALES | Duro                 | 30 min                                                                                                                                                                                     |        |
|                         | Apto transito        | 30 min                                                                                                                                                                                     |        |
|                         | Temperatura          | Deberá estar entre 15 a 30°C                                                                                                                                                               |        |
|                         | Humedad Relativa     | Entre 30 a 80%                                                                                                                                                                             |        |
|                         | Punto de Rocío       | Mínimo 3°C bajo la temperatura del sustrato                                                                                                                                                |        |
|                         | Diluyente            | Tráfico Renner                                                                                                                                                                             |        |
| DATOS DE APLICACIÓN     | Brocha               | Diluir no mas allá de un 3%. Para obtener una retroreflección inmediata se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada. |        |
|                         | Rodillo              | Diluir no mas allá de un 3%. Para obtener una retroreflección inmediata se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada. |        |
|                         | Pistola convencional | Diluir no mas allá de un 5%. Para obtener una retroreflección inmediata se debe realizar el sembrado de perlas tipo DROP-ON. El sembrado deberá realizarse con la pintura recién aplicada. |        |

|                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREPARACION DE SUPERFICIE | Asfaltos                                                                | La superficie a aplicar debe estar libre de cualquier contaminante, polvo, grasa, pintura suelta, etc. Se puede aplicar directamente sobre el Asfalto.                                                                                                                                                                                    |
|                           | Hormigón                                                                | La superficie a aplicar debe estar libre de cualquier contaminante, polvo, grasa, pintura suelta, etc. Aplicar sobre hormigón Sello acrílico y posteriormente la Pintura Acrílica Tráfico Reflectante. Para concretos afinados con helicóptero se recomienda realizar un tratamiento abrasivo para dar rugosidad y mejorar la adherencia. |
| EMBALAJE                  | Producto disponible en: galón con 3,785 litros, balde con 19,0 litros . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TIEMPO DE VIDA UTIL       | 6 meses a contar de la fecha de fabricación.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO ONU                | 1263                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO DE RIESGO          | 30                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el método y técnica de aplicación, tipo y características de la superficie y condiciones ambientales.
2. Los valores informados para los ensayos de peso específico y viscosidad fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 20°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores sufren naturalmente alteraciones significativas.

## RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para su salud y provocar fuego o una explosión. No lo use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños o lesiones.
2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes cerrados, con buena ventilación y a una temperatura máxima de 40°C. No exponer directamente a los rayos solares.
3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Mantenga alejado de llamas y chispas.
4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante la aplicación y el tiempo de secado.
5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras. No comer ni beber dentro del local de aplicación. Mantener alejado del contacto de niños y animales.

---

#### EN CASO DE ACCIDENTE

---

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y limpiar con jabón neutro.
  2. Contacto con la ropa: Retirar las ropas sucias y lavarlas.
  3. Derrames: Aislar el área y no fumar. En caso que el derrame sea grande y en área confinada, utilice protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Contener el derrame con arena y transferir el líquido y el sólido de contención en embalajes separados, a fin de proceder con su descarte según legislación vigente.
  4. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con agua en forma de neblina. Apagar el fuego con extintores de CO<sub>2</sub>, espuma o polvo químico.
  5. Salpicadura a los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (por un mínimo 10 minutos) y recurra a atención médica de inmediato.
- IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - hoja de datos de seguridad del producto químico.
-